

Penguard Tie Coat 100

Description du produit

Revêtement époxy polyamide à haut poids moléculaire bicomposant. Développé spécialement comme bouche pores en recouvrement des primaires zinc silicate inorganiques, de l'acier galvanisé et de la métallisation. Utiliser comme primaire dans un système complet en environnement atmosphérique.

Domaine d'utilisation

Adapté à l'acier de structure et aux tuyauteries exposés à des environnements hautement corrosifs. Recommandé pour les environnements offshore, dont les raffineries, les centrales électriques, les ponts et les buildings et les équipements miniers.

Approbation et certificats

Tests de pré-qualification en accord avec le Norsok M-501, Rev. 5, System 1, adapté aux expositions extérieures en environnement offshore, au dessous de 120°C.

Lorsqu'il est utilisé comme faisant partie d'un système approuvé, ce produit possède les certifications suivantes:
- Faible propagation de la flamme en accord avec le Directive UE pour les Equipements Maritimes Approuvés en accord avec les parties 5 et 2 de l'Annexe 1 de l'IMO 2010 FTP Code ou les Parties 5 et 2 de l'Annexe 1 de l'IMO FTPC lorsqu'en accord avec l'IMO 2010 FTP Code Ch. 8

Consulter votre représentant Jotun pour plus de renseignements.

Des homologations et des certificats additionnels peuvent être rendus disponibles sur demande.

Teintes

rouge

Données produit

| Propriété | Test/Norme | Description |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Extrait sec volumique | ISO 3233 | 42 ± 2 % |
| Brillance (GU 60 °) | ISO 2813 | demi-brillant (35-70) |
| Point d'éclair | ISO 3679 Method 1 | 25 °C |
| Densité | calculé | 1,5 kg/l |
| VOC-US/Hong Kong | US EPA method 24 (testé) | 502 g/l |
| VOC-EU | IED (2010/75/EU) (calculé) | 519 g/l |
| VOC-China | GB/T 23985-2009 (ISO 11890-1) (tested) | 497 g/l |

Les données fournies sont pour des produits manufacturés, elles sont sujettes à de légères variations selon les couleurs.

Toutes les données sont pour la peinture mélangée.

Description du brillant: En accord avec la définition de Jotun Performance Coating,

Epaisseur du film par couche

Gamme de spécifications typiquement recommandées

| | | |
|----------------------------|----------|-------------------|
| Epaisseur film sec | 25 - 50 | µm |
| Epaisseur film humide | 60 - 120 | µm |
| Pouvoir couvrant théorique | 17 - 8,4 | m ² /l |

Il peut être nécessaire d'appliquer en plus forte épaisseur pour complètement sceller un substrat poreux.

Préparation de la surface

Pour assurer l'adhérence de la couche suivante, toutes les surface doivent être propres, sèches et exempts de contamination.

Les performances optimales, y compris l'adhérence, la protection contre la corrosion, la résistance à la chaleur et aux produits chimiques, sont obtenues avec les préparations de surfaces recommandées.

Tableau des préparations de surface

| Substrat | Préparation de la surface | |
|-------------------|---|---|
| | Minimum | Recommandé |
| Acier galvanisé | La surface doit être propre, sèche et avoir un profile rugueux. | Léger balayage à l'abrasif non métallique jusqu'à l'obtention d'une surface propre, rugueuse et uniforme. |
| Surfaces revêtues | Revêtement compatible, propre, sec et intact (ISO 12944-4 6.1) | Revêtement compatible, propre, sec et intact (ISO 12944-4 6.1) |

Application

Méthodes d'application

Le produit peut être appliqué par

Pulvérisation: Pulvérisation airless ou à air.

Brosse: Recommandée pour les pretouches et les petites surfaces. Une attention particulière doit être apportée à atteindre les épaisseurs spécifiées.

Proportion de mélange (en volume)

| | |
|------------------------------|-----------|
| Penguard Tie Coat 100 Comp A | 2 part(s) |
| Penguard Tie Coat 100 Comp B | 1 part(s) |

Diluant/Solvant de nettoyage

Diluant: Jotun Thinner No. 17

Recommandations pour application airless

Type de buse (inch/1000): 15-19
Pression à la buse (minimum): 150 bar/2100 psi

Délai de séchage et de polymérisation

| Température du support | 5 °C | 10 °C | 23 °C | 40 °C |
|-------------------------------------|------|-------|-------|--------|
| Sec au toucher | 5 h | 2 h | 1 h | 30 min |
| Sec marchable | 24 h | 14 h | 6.5 h | 3 h |
| Intervalle de recouvrement, minimum | 24 h | 18 h | 6 h | 3 h |
| Sec/polymérisé pour service | 16 d | 14 d | 7 d | 3 d |

Les temps de séchage et de polymérisation sont déterminés sous températures contrôlées et à une humidité relative inférieure à 85% et, à l'épaisseur sèche type du produit.

Sec en surface (au toucher): Etat du séchage, lorsque exercer une pression du doigt sur le revêtement ne laisse pas d'empreinte ou ne révèle pas un aspect poisseux.

Sec marchable: Délai minimum à respecter avant que le revêtement ne puisse supporter le trafic piétonnier sans marquer de façon permanente (empreinte ou dommages physiques).

Intervalle de recouvrement, minimum: Le délai le plus court avant l'application de la couche suivante.

Sec/polymérisé pour service: Délai minimum avant que le revêtement ne puisse être exposé, de manière permanente, à son environnement.

Temps de mûrissement et durée de vie en pot

| Température de la peinture | 23 °C |
|----------------------------|--------|
| Temps de murissement | 30 min |
| Durée de vie en pot | 4 h |

Résistance à la chaleur

| | Température | |
|--------------------|-------------|--------|
| | Suite | Pic |
| Sec, atmosphérique | 120 °C | 140 °C |

Durée max. du pic de température 1 heure.

Si l'aspect du produit peut être altéré aux températures mentionnées, celles-ci n'altèrent pas les propriétés anticorrosives du produit.

La compatibilité des produits

Selon l'exposition du système de peinture, différents types de primaires et de finitions peuvent être proposés en combinaison avec ce produit. Veuillez trouver quelques exemples ci-dessous. Pour des informations spécifiques, veuillez contacter Jotun.

Couche précédente: zinc silicate, époxy
Couche suivante: acrylique, époxy, polyuréthane

Emballage (type)

| | Volume (litres) | Conditionnements (litres) |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Penguard Tie Coat 100 Comp A | 13 | 20 |
| Penguard Tie Coat 100 Comp B | 6.5 | 10 |

Ces volumes sont pour des couleurs fabriquées en usine. Veuillez noter que les conditionnements peuvent varier selon la réglementation locale en vigueur.

Stockage

Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Les emballages doivent être stockés dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être tenus hermétiquement fermés. Manipuler avec précaution.

Durée de stockage à 23 °C

| | |
|------------------------------|---------|
| Penguard Tie Coat 100 Comp A | 24 mois |
| Penguard Tie Coat 100 Comp B | 48 mois |

Pour certains marchés, la durée de vie des produits peut être dictée par la législation locale. La durée mentionnée est le minimum, passée cette date la qualité de la peinture doit être ré-inspectée.

Mise en garde

Ce produit est réservé à l'usage professionnel. Les applicateurs et les opérateurs doivent être formés, expérimentés et avoir les compétences et le matériel pour mélanger/malaxer et appliquer le revêtement correctement et en accord avec la documentation technique Jotun. Les applicateurs et les opérateurs doivent utiliser les équipements de protection individuelle appropriés lorsqu'ils utilisent ce produit. Ces recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de ce produit. Toute modification susceptible d'être adaptée aux conditions sur site doit être transmise à votre représentant Jotun pour approbation avant le début des travaux.

Santé et sécurité

Veillez respecter les précautions d'utilisation inscrites sur les emballages. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Eviter tout contact avec la peau. Les éclaboussures sur la peau doivent immédiatement être éliminées avec un produit nettoyant adapté, de l'eau et du savon. Les yeux doivent être abondamment rincés à l'eau et être examinés immédiatement par un médecin.

Variation de couleur

Lorsqu'applicable, les produits initialement supposés être utilisés comme primaires ou comme antifouling peuvent présenter de légères variations de couleurs d'un lot à l'autre. Ces produits peuvent pâlir et fariner lorsqu'ils sont exposés à la lumière du soleil et aux conditions climatiques.

Responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi et sont basées sur des tests en laboratoire et sur notre expérience pratique. Les produits Jotun sont considérés comme de produits semi-finis et en tant que tels ces produits sont souvent utilisés hors du contrôle de Jotun. La garantie de Jotun est strictement limitée à la qualité du produit. Des modifications mineures peuvent être apportées aux produits de façon à répondre à la réglementation locale. JOTUN se réserve le droit d'apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Les utilisateurs doivent toujours consulter Jotun pour toute recommandation spécifique sur les caractéristiques générales de ce produit, leurs besoins et les pratiques spécifiques d'application.

Dans le cas de divergences entre les différents langages de ce document, la version Anglaise (United Kingdom) prévaut.
