



Derivery S.A.

4, rue Leon Talmy 27290 PONT AUTHOU
Tél : 02 32 43 74 00 / Fax : 02 32 43 74 06

DER SOL 248

● **CODE N° : 248**

● **DEFINITION :**

Revêtement de sol à base de résine polyuréthane polyester réticulant avec un isocyanate aliphatique.

● **DESTINATION :**

■ Subjectiles recommandés :

Protection haute résistance des sols bétons, usines, entrepôts et ateliers industriels, chaufferies, escaliers.

Intérieur Extérieur
Travaux neufs Maintenance/Rénovation

● **ATMOSPHERE OU MILIEU :**

Rural Urbain
Maritime Industriel

● **CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PRODUIT (20°C. 65 % H.R.)**

■ **Couleur(s) :**

Teintes standards du nuancier.

■ **Viscosité : ***

95 secondes CA 4 à 20° C.

■ **Point éclair :**

> 21 °C.

■ **Diluant(s) d'application :**

505 0346 00

■ **Aspect du film sec :**

Brillant.

■ **Masse volumique : ***

1,25 g / cm³.

■ **Extrait sec. ***

volume : 51,6 %.

■ **Proportion de mélange :**

	Base	Durcisseur
En poids :	5 Kg	2 Kg

■ **Maturation avant emploi :**

15 minutes.

■ **Durée pratique d'utilisation :**

4 à 6 heures à 20°C.

● **PROPRIETES PRINCIPALES :**

Excellentes dureté et résistance à l'abrasion.

Très bonne résistance aux produits lessiviels, aux acides, aux bases, aux solvants et huiles (liste de résistances chimiques sur demande).

Possibilité de rendre DERSOL 248 antidérapant par incorporation de 4% à 5% de poudre DOXALENE dans la dernière couche.

● **MISE EN ŒUVRE :**

■ Préparation de surface :

* Dégraissage : DERCLEAN 1

* Dérochage : DERCLEAN 2

■ Application :

Rouleau/Brosse : Prêt à l'emploi.

Pistolet pneumatique : Diluer de 10 à 15%.

Pistolet airless : Diluer de 3 à 5 %.

● **SYSTEME RECOMMANDE**

Système en 2 couches.

Sur supports poreux, irréguliers ou humides : appliquer une couche de primaire DERSOL 284.

● **CONDITIONNEMENT :**

Base : 5 Kg

Durcisseur : 2 Kg (506 8060 00).

● **CLASSIFICATION AFNOR (NFT 36 005)**

■ Famille : 1 ■ Classe : 6 a.

■ **Rendement théorique : (Selon le matériel d'application) ***

200 à 250 g/m² au rouleau par couche.

■ **Epaisseur sèche recommandée : ***

Env 80 micromètres secs/couche.

■ **Séchage :**

Hors poussière : 1 heure.

Sec au Toucher : 4 heures.

Dur à cœur : 72 heures.

■ **Recouvrable par :**

DERSOL 248.

■ **Délai de recouvrement : (par lui même)**

Minimum : 12 h. Maximum : 48 Heures.

■ **Précautions d'emploi :**

La température du support doit être supérieure de 3°C à celle du point de rosée et inférieure à 30°C.

Le support doit être exempt de toute impureté, et préparé en conformité avec les spécifications du DTU 59,3.

Ne pas appliquer si température <8°C et hygrométrie >65 %.

■ **Conservation :**

1 an en emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre 5°C et 30°C.

■ **Date de mise à jour :** 01/02/2002.

Annule et remplace les éditions antérieures.

Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

■ Ces caractéristiques concernent les couleurs mentionnées, et le mélange dans le cas de produits bi-composant.

* Les valeurs sont précisées dans une limite de + ou - 15 %.

● HYGIENE ET SECURITE : Le port du masque et des gants est recommandé. Fiche de données de sécurité sur simple demande