

PLASMONT AL USO REPARACION RAPIDO



FAMILLE PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LIGNE AL USO (MASILLAS)

DESCRIPTION ET NATURE

Mastic acrylique léger. Idéal pour réparer rapidement des fissures, fentes, trous, etc.
0 % de retiture, grande épaisseur et capacité de remplissage.

DESTINATION

Extérieur/Intérieur

Plâtre

Béton

Brique

Mortier de ciment

Plâtre

Bois

PROPRIÉTÉS

Isolant acoustique

Thermo-isolant

Basse conductivité thermique

Économie d`énergie

Anti-condensation

- Séchage rapide

- Résistance aux intempéries

- Ponçage facile

- Ne se détache pas

Conductivité thermique des microbulles isolantes : 0,057 W/mk

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	PLASMONT AL USO REPARACION RAPIDO
Aspect	Mat
Densité	0,54± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	65± 1
Extraits secs en poids	45± 1
Épaisseur minimum recommandée	Ilimitado
Rendement approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.
Séc au touché	(20°C HR:60%): 1 h
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%): 1-4 h / En fonction de l'épaisseur minimale
Couleurs	Blanc

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Mortier de ciment / plâtre :

Vérifier l'adéquation du mastic au support.

Attendre jusqu'à la prise totale (30 jours minimum)

Nettoyer le support d'éventuelles efflorescences et neutraliser les surfaces alcalines.

Sur des surfaces excessivement polies, poncer pour ouvrir les pores.

Nettoyer le support de toute substance étrangère et/ou résidu.

Ouvrir les fentes ou fissures éventuelles jusqu'au fond assaini, retirer la poussière accumulée à l'aide d'une brosse et appliquer le mastic ou l'enduit en suivant les indications mentionnées dans les rubriques suivantes : « Systèmes d'application

PLASMONT AL USO REPARACION RAPIDO

» et « Application ».

- Ne jamais dépasser les épaisseurs de couche maximales recommandées.

- Sur des surfaces excessivement friables, fixer à l'aide du fixateur approprié avant de passer l'enduit : Emulsión Fijadora, Fijamont, Primer Montolite.

Restauration et entretien

Nettoyer le support de toute substance étrangère adhérant mal ou en mauvais état et ouvrir les pores, s'ils sont fermés, par ponçage ou tout autre moyen mécanique.

Vérifier l'adhérence et traiter comme pour les FONDOS neufs.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

À l'aide des outils nettoyés et désoxydés indiqués dans le système d'application.

Passer la couche de fond qui convient.

On peut augmenter le nombre de couches jusqu'à trois ou davantage, pour atteindre une épaisseur maximale de 15 mm.

Repeindre une fois écoulé le temps indiqué. Vu que tout dépend de l'humidité, de la température et de l'épaisseur de la couche, la non-obturation du papier de verre nous indiquera que le produit peut être appliqué.

Les produits de finition suivants sont adaptés : Ovaldine, Montoplástica, Montonature, Esmalte Montosintético, Luxatín et les produits de haute décoration.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application Indications de dilution

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Neuf			
MAX	Emulsión Fijadora, Fijamont	Plasmont Al Uso Rápido	Pintura Plástica Montó
STD	Plasmont Al Uso Rápido		Pintura Plástica Montó
Anciennes peintures en bon état			
MAX	Plasmont Al Uso Rápido	Plasmont Al Uso Rápido	Pintura Plástica Montó
STD		Plasmont Al Uso Rápido	Pintura Plástica Montó
Bois			
MAX	Selladora	Plasmont Al Uso Rápido	Pintura Plástica Montó
STD		Plasmont Al Uso Rápido	Pintura Plástica Montó
Supports friables			
MAX	Emulsión Fijadora, Fijamont	Plasmont Al Uso Rápido	Pintura Plástica Montó
STD	Plasmont Al Uso Rápido		Pintura Plástica Montó
Anciennes peintures en mauvais état			
MAX	Eliminar + Fijador	Plasmont Al Uso Rápido	Pintura Plástica Montó
STD	Eliminar	Plasmont Al Uso Rápido	Pintura Plástica Montó

SÉCURITÉ

PLASMONT AL USO REPARACION RAPIDO

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 4 L