

Fecha de Alta

31-01-2008

Versión

8 - 03/03/2020

**FAMILLE** REVESTIMIENTOS DE FACHADAS**LIGNE** LINEA MONTOMIX**DESCRIPTION ET NATURE**

Revêtement lisse en phase acqueuse pour la protection et la décoration de façades d'une grande résistance aux intempéries et aux rayons UV.

DESTINATION

Extérieur/intérieur
Mortier de ciment
Brique poreuse
Ciment
Façades
Bois avant le vernissage

PROPRIÉTÉS

Imperméable
Résistance aux agents atmosphériques
Ne propage pas la flamme
Souplesse de travail
Couleurs solides à la lumière et aux intempéries
No Tacking
Certifié étanchéité à l'eau de pluie selon UNE 23P/201105 de Geocisa y UNE-EN-ISO 7783
Élasticité suffisante pour accompagner les mouvements normaux du support
Peut devenir rugueux en ajoutant CONVERTIDOR RUGOSO-2940
Certificat de perméabilité à la vapeur d'eau réalisé selon UNE-EN-ISO 7783 y AFNOR P-84-402 3.4/403
Garantie : 5 ans après émission du certificat de Garantie par Pinturas Monto, SAU
Facile application
Ne jaunit pas
Perméable à la vapeur d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOKRIL LISO BASE BL
Aspect	lisse, mat
Densité	1,49± 0,05 kg/l
Viscosité	138 +/- 10 PO
Extraits secs en volume	42± 1
Extraits secs en poids	63± 1
COV	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010):40,00 g/l
Rendement approximatif par couche	6-9 m ² /L
	Le rendement indiqué est approximatif et varie selon la couleur réalisée à partir de chaque base
Séc au touché	20° C HR: 60%): 30 min-1h. Lavable : 25-30 jours
Recouvrable / doublage	(20° C HR: 60%): 4-6 h
Couleurs	Bases BL, IN, TR Blanc 103 y couleurs nuancier COF et FACHADAS ETERNA
Classification	AFNOR: NFT. 36005 Famille I Classe 7b2

PRÉPARATION DU SUPPORT

Suivant DTU 59.1

Fecha de Alta

31-01-2008

Versión

8 - 03/03/2020

Supports neufs

MORTIER DE CIMENT :

1. Attendre jusqu'à prise totale (30 jours mínimo).
2. Nettoyer le support de possibles efflorescences par jet abrasif.
3. Neutraliser les surfaces alcalines.
4. Sur surfaces excessivement polies: poncer pour ouvrir pore
5. Nettoyer le support de tout reste de produits ou résidus.
6. Fixer les supports fragiles avec EMULSION FIJADORA ou FIJAMONT
7. Mastiquer les défauts du support (voir fam.6).

PLATRE :

1. Attendre jusqu'à ce qu'il soit sec (max.20% humedad).
2. Nettoyer le support de tout reste de produits.
3. Nettoyer les possibles efflorescences par jet abrasif.
4. Régulariser les absorptions de la surface avec SELLADORA, FIJADOR ou une couche du même produit dilué.
5. Sur surfaces polies : poncer pour ouvrir le pore.
6. Fixer les supports fragiles avec EMULSION FIJADORA ou FIJAMONT.
7. Mastiquer les défauts du support (voir famille 6).

Restauration et entretien

- 1 - Éliminer totalement les vieilles peintures en état ou mal adhérentes.
- 2 - les surfaces brillantes doivent être nuancées, pour être assuré un bon attachement.
- 3 - Sur supports peints on doit vérifier la solidité et l'ancrage de la peinture, diagnostiquer sa nature pour éviter de possibles incompatibilités et éliminer la poussière et la saleté avant de repeindre
- 4 - Matiquer les défauts du support (voir en famille 6 PRÉPARATION de FONDS
- 5 - Traiter avec fongicide Montolimp les supports avec moisissure.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Agiter le produit jusqu'à homogénéisation parfaite.
 - Diluer le produit en fonction de la porosité et de l'état du support pour la première couche.
 - Terminer par une ou plusieurs couches légèrement diluées jusqu'à la couverture totale du support.
 - Ne pas appliquer le produit par des températures inférieures à 5° C ni sur des surfaces exposées à un fort ensoleillement.
- Éviter les jours excessivement humides.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	10-20%
Rouleau	10-20%
Pistolet air less	10-30%
Pistolet air mix	10-30%
Pistolet aérographe	10-30%
Turbo basse pression	10-30%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Anciennes peintures en mauvais état			
MAX	Fijamont, Emulsión Fijadora	Montokril liso	Montokril liso
STD	Montokril liso diluido		Montokril liso
Anciennes peintures en bon état			
MAX	Montokril liso diluido	Montokril liso	Montokril liso
STD	Montokril liso diluido		Montokril liso

Fecha de Alta

31-01-2008

Versión

8 - 03/03/2020

Bois

MAX	Selladora Sellalux o Selladora Acqua Blanca	Montokril liso	Montokril liso
STD	Montokril liso diluido		Montokril liso

Ciment

MAX	Fijamont, Emulsión Fijadora	Montokril liso	Montokril liso
STD	Montokril liso diluido		Montokril liso

Supports friables

MAX	Montolimp + Fijamont, Emulsión Fijadora	Montokril liso	Montokril liso + Montoplas
STD	Montolimp		Montokril liso + Montoplas

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 4 L, 12 L