

Tankguard 412

Description du produit

Revêtement époxy polyamine sans solvant bicomposant. Revêtement de protection de réservoir avec une bonne résistance chimique. Peut être utilisé comme primaire et/ou finition ou en système monocouche en environnement atmosphérique. Apprroprié pour les surfaces correctement préparées en acier carbone, en acier galvanisé, en acier inoxydable et en béton.

Domaine d'utilisation

Marine:

Peut être utilisé comme revêtement pour l'eau potable, les eaux grises et pour les réservoirs de pétrole brut.

Protective:

Recommandé comme liner intérieur pour l'offshore, l'onshore, les réservoirs et la tyauterie enterrés. Se référer à "Protective Product Resistance List". Recommandé pour les environnements offshore, dont les splash zones, les raffineries, les centrales électriques, les ponts, les buildings, les équipements miniers et, d'une manière générale, l'acier de structure.

Approbation et certificats

Ce produit contribue au standard "Green buildings". Merci de vous reporter à la section "Green Buildings Standard".

Testé en accord avec AS/NZS 4020:2005, tests des produits en contact avec l'eau potable.

Approuvé par le Norwegian Institute of Public Health pour une utilisation en contact avec l'eau potable.

En conformité avec ANSI/NSF standard 61 pour les grands réservoirs - 2007a composants pour les systèmes d'eau potable.

Des homologations et des certificats additionnels peuvent être rendus disponibles sur demande.

Teintes

noir, vert, rouge, blanc

Données produit

| Propriété | Test/Norme | Description |
|-----------------------|--|------------------|
| Extrait sec volumique | ISO 3233 | 98 ± 2 % |
| Brillance (GU 60 °) | ISO 2813 | brillant (70-85) |
| Point d'éclair | ISO 3679 Method 1 | 100 °C |
| Densité | calculé | 1.5 kg/l |
| VOC-US/Hong Kong | US EPA method 24 (testé) (CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong) | 90 g/l |
| VOC-EU | IED (2010/75/EU) (théorique) | 140 g/l |
| VOC-EU | EU VOC Directive 2004/42/CE (théorique) | 140 g/l |

Les données fournies sont pour des produits manufacturés, elles sont sujettes à de légères variations selon les couleurs.

Toutes les données sont pour la peinture mélangée.

Description du brillant: En accord avec la définition de Jotun Performance Coating,

Les valeurs de COV font référence à la couleur blanche.

Epaisseur du film par couche

Gamme de spécifications typiquement recommandées

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Epaisseur film sec | 150 - 500 µm |
| Epaisseur film humide | 150 - 500 µm |
| Pouvoir couvrant théorique | 6.5 - 2 m ² /l |

Peut être appliqué jusqu'à 1000 µm sur surfaces horizontales.

Préparation de la surface

Pour assurer l'adhérence de la couche suivante, toutes les surface doivent être propres, sèches et exempts de contamination.

Tableau des préparations de surface

| Substrat | Préparation de la surface | |
|------------------|---|---|
| | Minimum | Recommandé |
| Acier carbone | Sa 2½ (ISO 8501-1) | Sa 2½ (ISO 8501-1) |
| Acier inoxydable | La surface doit être décapée manuellement ou mécaniquement avec un abrasif non-métallique, une ponceuse ou un ponçage manuel de façon à créer un profil afin de dépolir la surface. | Décapage à l'abrasif non métallique adapté à la réalisation d'un profil de surface pointu et angulaire. |
| Acier galvanisé | La surface doit être propre, sèche et avoir un profile rugueux. | Balayage à l'abrasif non-métallique créant un profil propre, rugueux et régulier. |
| Béton | Décapage à l'abrasif sec en accord avec la norme SSPC-SP 13/NACE No. 6. | Décapage à l'abrasif sec en accord avec la norme SSPC-SP 13/NACE No. 6. |

Les performances optimales, y compris l'adhérence, la protection contre la corrosion, la résistance à la chaleur et aux produits chimiques, sont obtenues avec les préparations de surfaces recommandées.

Application

Méthodes d'application

Le produit peut être appliqué par

| | |
|----------------|---|
| Pulvérisation: | Utiliser un équipement de pulvérisation airless. |
| Brosse: | Recommandée pour les prétouches et les petites surfaces. Une attention particulière doit être apportée à atteindre les épaisseurs spécifiées. |
| Rouleau: | Les applications au rouleau ne doivent être autorisées que pour les anguillers, les petites tuyauteries etc. |

Proportion de mélange (en volume)

| | |
|----------------------|-----------|
| Tankguard 412 Comp A | 2 part(s) |
| Tankguard 412 Comp B | 1 part(s) |

Diluant/Solvant de nettoyage

Avant de procéder aux applications dans un réservoir à eau potable, il convient de rincer les équipements d'application avec le Jotun Thinner No. 28. Utiliser le Jotun Thinner No. 17 pour nettoyer les équipements après l'application.

Recommandations pour application airless

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Type de buse (inch/1000): | 19-25 |
| Pression à la buse (minimum): | 175 bar/2500 psi |

Délais de séchage et de polymérisation

| Température du support | 10 °C | 23 °C | 40 °C |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| Sec au toucher | 15 h | 6 h | 1.5 h |
| Sec marchable | 30 h | 12 h | 4 h |
| Intervalle de recouvrement, minimum | 30 h | 12 h | 4 h |
| Sec/polymérisé pour service | 15 d | 7 d | 4 d |

Pour les délais maximum de recouvrement, merci de vous référer à « l'Application Guide » de ce produit.

Les temps de séchage et de polymérisation sont déterminés sous températures contrôlées et à une humidité relative inférieure à 60% et, à l'épaisseur sèche type du produit.

Sec en surface (au toucher): Etat du séchage, lorsque exercer une pression du doigt sur le revêtement ne laisse pas d'empreinte ou ne révèle pas un aspect poisseux.

Sec marchable: Délai minimum à respecter avant que le revêtement ne puisse supporter le trafic piétonnier sans marquer de façon permanente (empreinte ou dommages physiques).

Intervalle minimum de recouvrement: le délai le plus court recommandé avant que la couche suivante ne puisse être appliquée.

Sec/polymérisé pour service: Délai minimum avant que le revêtement ne puisse être exposé, de manière permanente, à son environnement.

Temps de mûrissement et durée de vie en pot

Température de la peinture 23 °C

Temps de murissement 10 min
Durée de vie en pot 1 h

Résistance à la chaleur

| | Température | |
|-----------------------|-------------|--------|
| | Suite | Pic |
| Sec, atmosphérique | 120 °C | 140 °C |
| Immergé, eau de mer | 50 °C | 60 °C |
| Immergé, pétrole brut | 70 °C | 80 °C |

Vous trouverez d'autres informations sur la résistance dans la liste de résistance des produits Protective disponible sur le site Web de Jotun ou en contactant votre bureau Jotun local.

Durée max. du pic de température 1 heure.

Si l'aspect du produit peut être altéré aux températures mentionnées, celles-ci n'altèrent pas les propriétés anticorrosives du produit.

Veillez noter que le produit résiste en immersion à différentes températures selon la nature des produits chimique et si l'immersion est constante ou intermittente. La résistance à la chaleur est influencée par l'ensemble du système peinture. Dans le cadre d'une utilisation du revêtement comme partie d'un système complet, veuillez vous assurer que tous les produits du système proposent une résistance similaire à la température.

La compatibilité des produits

Selon l'exposition du système de peinture, différents types de primaires et de finitions peuvent être proposés en combinaison avec ce produit. Veuillez trouver quelques exemples ci-dessous. Pour des informations spécifiques, veuillez contacter Jotun.

Couche précédente: époxy
Couche suivante: époxy

Emballage (type)

| | Volume (litres) | Conditionnements (litres) |
|----------------------|--------------------|------------------------------|
| Tankguard 412 Comp A | 10 | 20 |
| Tankguard 412 Comp B | 5 | 5 |

Ces volumes sont pour des couleurs fabriquées en usine. Veuillez noter que les conditionnements peuvent varier selon la réglementation locale en vigueur.

Stockage

Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Les emballages doivent être stockés dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être tenus hermétiquement fermés. Manipuler avec précaution.

Durée de stockage à 23 °C

| | |
|----------------------|---------|
| Tankguard 412 Comp A | 12 mois |
| Tankguard 412 Comp B | 12 mois |

Pour certains marchés, la durée de vie des produits peut être dictée par la législation locale. La durée mentionnée est le minimum, passée cette date la qualité de la peinture doit être ré-inspectée.

Normes de construction écologique

Ce produit contribue aux crédits Green Building Standard en répondant aux exigences spécifiques suivantes:

LEED®v4 (2013)

Crédit EQ: matériaux à faible émission

- Centres de soins et écoles, Produits appliqués à l'extérieur: Teneur en COV des revêtements d'entretien industriels (250 g/l) (CARB (SCM) 2007).

Crédit MR: Développement de la diffusion et de l'optimisation des produits

- Ingrédients matériels, Option 2: Optimisation des ingrédients, International Alternative Compliance -

Optimisation REACH: ingrédients chimiques entièrement inventoriés à 100 ppm et ne contenant pas de substances sur la liste d'autorisation REACH - Annexe XIV, la liste des restrictions - Annexe XVII et la liste des substances SVHC .

- Déclarations environnementales de produits. EPD de type III spécifique au produit (ISO 14025, 21930, EN 15804).

LEED® (2009)

- Crédit IEQ 4.2: Les exigences en matière de COV de la norme Green Seal GC-03, 1997.

BREEAM® International (2016)

- Mat 01: EPD de type III spécifique au produit (ISO 14025, 21930, EN 15804).

BREEAM® International (2013)

- Hea 02: Teneur en COV pour le revêtement bicomposants SB (500 g/l) (Directive UE 2004/42/CE).

Les EPD (Environmental Product Declaration) sont disponibles sur www.epd-norge.no

Mise en garde

Ce produit est réservé à l'usage professionnel. Les applicateurs et les opérateurs doivent être formés, expérimentés et avoir les compétences et le matériel pour mélanger/malaxer et appliquer le revêtement correctement et en accord avec la documentation technique Jotun. Les applicateurs et les opérateurs doivent utiliser les équipements de protection individuelle appropriés lorsqu'ils utilisent ce produit. Ces recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de ce produit. Toute modification susceptible d'être adaptée aux conditions sur site doit être transmise à votre représentant Jotun pour approbation avant le début des travaux.

Santé et sécurité

Veillez respecter les précautions d'utilisation inscrites sur les emballages. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Eviter tout contact avec la peau. Les éclaboussures sur la peau doivent immédiatement être éliminées avec un produit nettoyant adapté, de l'eau et du savon. Les yeux doivent être abondamment rincés à l'eau et être examinés immédiatement par un médecin.

Variation de couleur

Lorsqu'applicable, les produits initialement supposés être utilisés comme primaires ou comme antifouling peuvent présenter de légères variations de couleurs d'un lot à l'autre. Ces produits peuvent pâlir et fariner lorsqu'ils sont exposés à la lumière du soleil et aux conditions climatiques.

La rétention de la couleur et du brillant sur les couches de finition peut varier en fonction du type de couleur, de l'environnement d'exposition tel que la température, l'intensité des UV, etc. Contactez votre bureau Jotun local pour plus d'informations.

Responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi et sont basées sur des tests en laboratoire et sur notre expérience pratique. Les produits Jotun sont considérés comme de produits semi-finis et en tant que tels ces produits sont souvent utilisés hors du contrôle de Jotun. La garantie de Jotun est strictement limitée à la qualité du produit. Des modifications mineures peuvent être apportées aux produits de façon à répondre à la réglementation locale. JOTUN se réserve le droit d'apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Les utilisateurs doivent toujours consulter Jotun pour toute recommandation spécifique sur les caractéristiques générales de ce produit, leurs besoins et les pratiques spécifiques d'application.

Dans le cas de divergences entre les différents langages de ce document, la version Anglaise (United Kingdom) prévaut.
