



PEINTURES - BOIS - ANTICORROSIONS - BATIMENTS

● **CODE N° :** 330

● **PRESENTATION :**

Finition epoxy bi-composant réticulée avec une résine polyamide à séchage rapide.

● **DESTINATION :**

Protection des surfaces exposées aux agressions mécaniques et/ou chimiques. Machines outils - moteurs - constructions industrielles.

● **PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Ne pas appliquer sur supports gras, contaminés, rouillés, humides, condensants, ou gelés.

● **ATMOSPHERE ET MILIEU :**

	OUI	NON		OUI	NON
Intérieur	X		Rural	X	
Extérieur		X	Urbain	X	
Travaux neufs	X		Industriel	X	
Maintenance	X		Maritime		X

● **CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU PRODUIT (20°C. 65 % Humidité Relative)**

■ **Couleur(s) :**

Teintes normalisées. Teintes RAL et teintes AFNOR

■ **Consistance du produit :** *

35 secondes coupe AFNOR N° 4

■ **Point éclair (base) :**

< 21 °C

■ **Diluant(s) d'application :**

502 0001 00: pneumatique et Airless

501 0002 00 : Diluant synthétique / électrostatique.

■ **Aspect du film sec :**

Satin ou brillant.

■ **Masse volumique - C.O.V. :** *

1,20 gr / cm³ - COV base: 410 gr / litre

■ **Extrait sec.** *

En volume: 51%

En poids: 63%

■ **Proportion de mélange base + durcisseur :**

	BASE	Durc : 330 8330 00 brillant	Durc : 330 8330 41 satiné
EN POIDS :	4	1	5 pour 1
EN VOLUME :	3	1	4 pour 1

■ **Maturation avant emploi :**

15 minutes.

■ **Durée d'utilisation du mélange B + D :**

< 8 heures.

* Les valeurs sont précisées dans une limite de + ou - 15 %. - Ces caractéristiques concernent les couleurs mentionnées, et le mélange dans le cas de produits bi-composant avec le durcisseur (2). **HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :** Le port du masque et des gants est recommandé. Fiche de données de sécurité sur simple demande.

DERPOX INDUSTRIE LAQUE EPOXY BI-COMP.

● **PROPRIÉTÉS PRINCIPALES :**

Excellente adhérence.

Excellente résistance mécanique.

Bonne résistance aux huiles, graisses, et produits chimiques (nous consulter).

● **MISE EN ŒUVRE :**

■ Traitement de surfaces préalable :

DER 1-Préparation de Surfaces.

DER 3-Décapage chimique.

DER 2-Nettoyage chimique.

DER 4-Grenailage.

Application :		DILUTION
Brosse :		Retouches uniquement
Rouleau :		Retouches uniquement
Trempé :		non concerné
Pistolet :	Pneumatique :	5 %
	Airless :	5 / 10 %
	Électrostatique :	selon matériel

● **CONDITIONNEMENT :**

Base brillante et satiné : 4 kg et 20 kg Durcisseur 330 8330 00

(brillant) : 1 kg et 5 kg - 330 8330 41 (satiné) : 1 kg et 5 kg

● **CLASSIFICATION AFNOR (NFT 36 005)**

■ Famille : I

■ Classe : 6 b

■ **Rendement théorique par couche à 100 % de transfert :**

8,5 m² / kg soit 10 m² / Litre

■ **Épaisseur du film sec / couche recommandée :** *

50 micromètres soit en humide 100 micromètres.

■ **Séchage :**

Hors poussière : 1 heure

Sec au Toucher : 4 heures

Dur à cœur : 3 jours

Étuvage : 10/15 min à 80 °C après évaporation des solvants

■ **Appliquable sur :**

Primaires : 135 - 333 - 340 P - 351 - 353 - 354 - 355

■ **Recouvrable par :**

Lui même

■ **Délai de recouvrement :**

Minimum : 6 heures

Maximum : 3 jours sinon ponçage

■ **Précautions d'application :**

La température du support doit être supérieure de 3 °C à celle du point de rosée et inférieure à 30 °C.

■ **Conservation :**

1 an en emballage hermétique d'origine (température >5°C et <30°C).

■ **Date de mise à jour :** 1-août-04

Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

COLOREST Siège social & Agence de Nancy – contact@colorest.fr – www.colorest.fr

SARL COLOREST – Capital de 36 200 EUR – SIRET 424290518-00028 RCS NANCY – N° TVA C.E.E. FR27424290518

ZA LES MOUSSIERES - ROUTE DE SAINT-NICOLAS - 54210 VILLE-EN-VERMOIS --- Tél : 03.83.30.29.29 – Fax : 03.83.46.65.71